

### Rubio Monocoat UV Topcoat R2

Keményviasz olaj, védelmező fedőréteg a Rubio Monocoat Oil UV R2-höz

A Rubio<sup>®</sup> Monocoat Oil UV Topcoat R2 fedőréteget általában extra védőréteggént alkalmazzák a Rubio<sup>®</sup> Monocoat Oil UV R2 olajra. Erősíti az olaj színét és elősegíti - a Rubio<sup>®</sup> Monocoat Oil UV R2-vel kombinálva - az ipari alkalmazásokra jellemző, potenciális hibák elkerülését.

#### TERMÉK INFORMÁCIÓ

##### › Specifikus jellemzők

- Nagyon gazdaságos felhasználás: ~ 4-7 g/m<sup>2</sup>
- Alacsony energiafogyasztás
- Megtartja a fa természetes megjelenését
- Nem vízbázisú
- Környezetbarát, növényi olajokat tartalmaz
- Kézzel szappannal és vízzel lemosható
- Megfelel a VOC EU 2010 irányelvnek

##### › Műszaki adatok

- Alap: természetes olajok és keményviaszok
- Halmazállapot: folyékony
- Lobbanáspont (astm d93): > 100 °C (Pensky Martens)
- Sűrűség: > 0,98 kg/L
- VOC-tartalom: 0 g/L

##### › Tárolás

A termék legfeljebb 12 hónapig tárolható, száraz helyen és az eredeti csomagolásában. Ne tárolja 5 °C alatt.

##### › Kiszerezés

1 kg és 5 kg doboz



#### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

##### › Használati útmutató

Az Rubio Monocoat Oil UV Topcoat R2-t kifejezetten az ipari gépek felhasználásával történő, hatékony alkalmazásra tervezték. Ez a termék teljes mértékben megfelel az ágazat igényeihez mért szigorú előírásoknak, amely gyors előállítását és csomagolást vár el.

- LÉPÉS 1** Polírozza le az Rubio Monocoat Oil UV R2-vel kezelt deszkákat (az Rubio Monocoat Oil UV R2 alkalmazásához kérjük ellenőrizze a műszaki adatlapot)
- LÉPÉS 2** Vigyen fel 1 réteg Rubio Monocoat Oil UV Topcoat R2-t henger bevonatóval (Monocoater).
- LÉPÉS 3** A Topcoat R2 felhordásakor nem szükséges a deszkák átvitele a kefék egységen, de a kívánt eredménytől függően megtehető.
- LÉPÉS 4** Ezután vezesse át a deszkát az UV-egységen, legalább 650 mj/cm<sup>2</sup> beállítással.

Tekintettel az UV szárítók sokféleségére, a kikeményedési folyamatot a tapasztalatok alapján kell meghatározni. Azok a tényezők, amelyek jelentős hatással lehetnek a végeredményre, többek között: a lámpák hullámhossza (gallium vagy higany), a reflektor felállítása és minősége, a generált hőmérséklet, az energia eloszlása, stb. Emellett a fa előkészítésének módja és az esetleges előfestés is befolyásolja a kikeményedési folyamatot. Megjegyzés: az UV szárító hőmérséklete nem haladhatja meg a 65 °C-ot.

### › Kiadósság

#### MEGJEGYZÉS

Az Rubio Monocoat Oil UV R2 felhasználása normál esetben 12-16 g/m<sup>2</sup>. Ez még gazdaságosabbá tehető, ha az Rubio Monocoat Oil UV Topcoat R2 fedőréteggel fejezi be a fa kezelését.

Az előkészítéstől függően: 4-7 g/m<sup>2</sup>

*Az adat tájékoztató jellegű, az eredmény a fa típusától és a felületkezelés módjától függ. A pontos felhasználás kiszámításához mindig ajánlatos mintát készíteni.*



#### FIGYELEM

A terméket NEM lehet hígítani! Az olajjal telített vászon spontán gyulladhat, ezért használat után mossa át / áztassa vízben.

Használat előtt olvassa el a csomagoláson levő tájékoztatót és a biztonsági adatlapot.

A fa belső és külső védelmére és színezésére szolgáló teljes termékválasztékunkért látogasson el a [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com) weboldalra.

FORGALMAZÓ:

**NYILATKOZAT:** A felhasználó felelőssége saját tesztelés útján meghatározni, hogy a termék megfelel-e a választott alkalmazásra. A Muylle Facon NV nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért. A fenti információkat módosíthatjuk, amelyeket a műszaki adatlap felülvizsgált változatában teszünk közzé. Nem vállalunk felelősséget az olyan, nem kielégítő eredmény miatt, amelyet a termék minőségével nem összefüggő ok okoz. Ezt a műszaki információt a jelenlegi információk és ismeretek alapján gyűjtötték össze. A legfrissebb műszaki adatlapok kérhetőek, illetve elérhetőek a weboldalon. **TDS dátuma: 12/08/2020. A termék használata előtt ellenőrizze a biztonsági információkat.**

Rubio<sup>®</sup>  
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon BV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)